



JOINT AUTO BLEU



JOINT SILICONE BLEU MONOCOMPOSANT SPÉCIAL ÉTANCHÉITE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : pâte thixotrope
Densité : 1,03 +/- 0,02
Odeur : acétique
Couleur : bleue
pH : sans
Point éclair : sans
Dureté : 23 à 25 Shore A



PROPRIÉTÉS

JOINT AUTO BLEU est un mastic - colle élastique mono composant à base de silicones, pour le collage et l'étanchéité sur tous les matériaux, en particulier dans l'automobile.

Avantages : bonne adhérence sur tous les matériaux : bois, aggro, lièges, plâtres, verre, métaux, PVC, inox, etc... Résistant aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, humidité, acides dilués. Grandes flexibilité, résiste aux vibrations. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur, résiste aux U.V. et aux intempéries. Excellente stabilité dans le temps. **Économique** : il s'utilise en cordon ou couche mince (une cartouche permet de faire plus de 16 mètres de joint pour un diamètre de 5 mm).

Domaines d'utilisation : **JOINT AUTO BLEU** convient parfaitement à l'entretien et à la construction en bâtiment extérieur comme intérieur, pour le collage et l'étanchéité des coffrets électriques, des lampes, de couvercles, de carters d'huile, usinés ou non, même avec des jeux importants. Isolation des fils électriques. Réalisation de tous les joints en mécanique. **Plage de températures** : fonctionnement en continu : -50 à +200°C; fonctionnement en pointe : -65 à +250°C. **Temps de séchage** : pelliculation : 10 minutes; vitesse de polymérisation : 2 à 5 mm par 24 heures. Tenue définitive à 24 heures.

Allongement à la rupture : 600 %. **Reprise élastique** : supérieure à 70 %.

Utilisation de JOINT AUTO BLEU suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Collage et étanchéité de tous matériaux.	Prêt à l'emploi.	Utilisation à l'aide d'un pistolet à main ou pneumatique. Appliquer l'adhésif, en couche mince pour du collage, sur des surfaces propre et sèches. Laisser à l'air quelques secondes avant d'assembler. L'adhésion est quasi immédiate. Température d'application de 5°C à 40°C. Nota : pour obtenir un joint non adhérent, pulvériser un peu d'huile sur les surfaces.

D.A.C.D.

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : éviter le contact avec les yeux. Stockage : 18 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local sec entre 5 et 25°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.